

抵抗還原化環境,例如含有硫酸和磷酸的環境 抵抗各種氧化物質, 例如硝酸和硝酸鹽 抵抗氯離子應力腐蝕裂解和孔蝕 & 間隙腐蝕

[重要] 我們將會依照您需要的機械性質來製造

## 對於客戶您的 **重要優點**



0.025 公釐到 21 公釐 (.001 英寸到 .827 寸)



訂購範圍涵蓋 3 公尺 到 3 噸 (10 英尺到 6000 磅)





根據您的規格 製造金屬線



(緊急製造服務)



技術支援

### INCOLOY® 825 提供形式

- ■圓線
- 線棒或一段長度
- 扁線
- 定型金屬線
- 鋼索 / 絞線

#### 包裝

- ■線圏
- 線軸
- 線棒或一段長度

\*Special Metals Group of Companies 的貿易名稱

# 技術資料表 AWS 022 Rev.1 INCOLOY® 825





化學成分			規格	標示名稱	重要功能	常見應用
元素	最小%	最大%				
Ni	38.00	46.00	ASTM B425 BS 3075 NA 16 BS 3076 NA 16 ISO 15156-3 (NACE MR 0175)	W.Nr 2.4858 UNS N08825 AWS 022	抵抗還原化環境·例如含有硫酸和磷酸的環境 抵抗各種氧化物質·例如硝酸和硝酸鹽 抵抗氯醌子應力腐蝕製解和孔蝕 & 間隙腐蝕 適合化學處理	化學處理 核能燃料再處理 產酸 浸漬設備
Co	-	2.00				
Cu	1.50	3.00				
Cr	19.50	23.50				
Mo	2.50	3.50				
Al	-	0.20				
С	-	0.05				
Si	-	0.50				
Mn	-	1.00				
S	-	0.03				
Ti	0.60	1.20				
Fe Bal						

密度	8.14 g/cm <sup>3</sup>	0.294 lb/in³	
熔點	1400°C	2550°F	
膨脹係數 14.0 μm/m °C (20 – 100°C)		7.8 x 10 <sup>-6</sup> in/in °F (70 – 212°F)	
剛性係數	75.9 kN/mm²	11009 ksi	
彈性係數	196 kN/mm²	28428 ksi	

完工件的熱處理						
依 Alloy Wire 提供的狀態	類型	約略操作溫度		- 時間(小時)	冷卻	
K Alloy Wife TEXADIANS		°C	°F		/국 IIII	
退火或彈性回火	壓力釋放	450 – 470	840 – 880	0.5 – 1	空氣	

性質						
狀態	約略拉力強度		約略操作溫度			
机人想象	N/mm²	ksi	°C	°F		
退火	600 – 800	87 – 116	-100 到 +250	-145 到 +480		
彈性回火	800 – 1100	116 – 159	-100 到 +250	-145 到 +480		

以上拉力強度範圍是一般範圍。若您有不同的需求,請詢問。





